

Tipo di prodotto

Finitura clorurata insaponificabile al solvente ininfiammabile a bassa emissione di fumi.

Sinclor bf è una pittura formulata specificatamente come finitura da applicare su rivestimento intumescente Over Fire Btr 02. **Sinclor bf** è una pittura a base di resine clorurate plastificate insaponificabili non infiammabili e pigmentazione resistente alle intemperie che in presenza di incendio funzionano da sequestranti di fumo. Essa possiede rapida essiccazione, ottima resistenza meccanica, forte idrorepellenza all'acqua, allo smog, di facile applicabilità.

Campi di impiego

Per superfici trattate con rivestimento intumescente o per uso di prodotti ignifughi non infiammabili, in ferro, ferro zincato, legno, calcestruzzo e muratura e conglomerati vari.

Caratteristiche tecniche

Aspetto		Semilucido 60-70 gloss
Colore in barattolo		Rif. cartella ral
Densità Kg/Lt		1,300
Viscosità di fornitura 25°C		150-180 sec.tazza ford 4
Residuo secco volumetrico %		44 ± 2%
Resa teorica		120 – 150 gr/m2 per mano
Spessore tipico micron umidi/secchi		90 umidi / 40 secchi
Rapporto di miscelazione Base/Indurente		Prodotto monocomponente
Pot Life		Non applicabile
Diluizione		Con diluente sintetico
Metodo applicativo	Pennello	Diluzione 5 - 8%
	Rullo	Diluzione 5 - 8%
	Spruzzo convenzionale	Diluzione 10 - 15%
		Diametro ugello 1,7 - 1,9 mm
		Pressione 4 – 5 kg/mq (atm)
	Spruzzo airless	Diluzione 5 - 8%
		Diametro ugello 0,500 – 0,600 mm
		Rapp. Compressione 30:1
		Pressione uscita 150 – 180 kg/mq (atm)
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto :	1 ora
	Secco al tatto :	3 ore
	Asciutto :	18 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima		12 ore / nessuna limitazione
Punto di infiammabilità		28°
Stabilità allo stoccaggio		24 mesi
Confezioni standard		Kg 20 - Kg 5

Note

Stoccare in locali al riparo dal gelo e dall'irraggiamento solare diretto. Evitare l'uso nei locali di fiamme libere o apparecchi promotori di scintille.

Norme di applicazione

Preparazione delle superfici

- In funzione: del tipo di supporto e del primer utilizzato.
 - In ferro: da rivestire con prodotto intumescente tipo over fire BTR 02 a solvente o tipo BTR 02 w ad acqua. Le superfici di qualsiasi natura devono essere primerizzate idoneamente e ben pulite esente da polvere, smog o residui salini.
- Note applicative: applicare **Sinclor bf** con temperature ambienti e del supporto non inferiore a 0° o superiore a 40° con umidità relativa atmosferica non superiore a 85%

Consigliato per

- Atmosfere industriale, marina ed anche su supporti a continue condense vapore acqueo.

Sconsigliato per

- Immersione continua

Intermedi e finiture consigliate

- Zincometal, Inorzinc, Protex, Atriarapid, Idrosem, Idroepox Primer, Legnomac Impregnante, Over Fire BTR 02, Over fire BTR 02W, Epofond, Mioxide.

Informazioni di sicurezza

- Il prodotto è infiammabile. Rispettare le norme vigenti sul trasporto, stoccaggio e applicazione. Se l'applicazione avviene all'interno o in ambienti poco arieggiati provvedere ad una adeguata ventilazione o aspirazione forzata. Non disperdere i recipienti vuoti nell'ambiente, farli essiccare e smaltirli secondo le vigenti disposizioni. Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

- Applicazione su superfici già rivestite con pittura intumescente di una finitura ignifuga non infiammabile a bassa emissione di fumo a base di resine al clorurate plastificate insaponificabili e pigmentazione stabile alle intemperie. Tipo **Sinclor bf** con consumo di 0,120 kg/mq per mano escluso perdite per il pratico impiego.

